

Notice technique



Emplois

- pour accroître la plasticité des mortiers et des enduits
- pour travaux intérieurs et extérieurs
- pour les chauffages au sol

Avantages

- augmente la plasticité des mortiers et enduits
- accroît la résistance des mortiers et des enduits contre le gel



Entraîneur d'air, réducteur d'eau et plastifiant pour mortiers et enduits

Domaines d'utilisation

weber.ad 783 est un adjuvant tensio-actif pour améliorer la résistance des mortiers et des enduits aux cycles gel/dégel. Mélangé à l'eau de gâchage, il forme un réseau dense de fines bulles d'air fermées qui se répartissent dans la pâte de ciment de façon homogène. Ces micro-bulles diminuent la capillarité et la perméabilité à l'eau des chapes, des enduits et des mortiers, avec pour effet de les protéger contre le gel.

Le produit réduit sensiblement la quantité d'eau de gâchage, avec pour effet de diminuer également la capillarité des mortiers et des enduits. De plus, il garantit un mélange homogène des agrégats par une meilleure rétention d'eau, ce qui améliore leur plasticité et leur compacité.

weber.ad 783 convient pour tous les mortiers, les enduits normalisés à base de ciment et de chaux ainsi que pour les chapes chauffantes.

Description

weber.ad 783 est un entraîneur d'air liquide à effet plastifiant.

Composition

Mélange de résines en phase aqueuse

Propriétés principales

- forme un réseau dense de fines bulles d'air fermées
- effet plastifiant
- améliore la maniabilité des enduits et des mortiers
- diminue le besoin en eau de gâchage

Date: 14.04.2014



Saint-Gobain Weber GmbH

Headquarter: Schanzenstraße 84 • 40549 Düsseldorf • Tél. +49 211 91 369-0 • Fax + 49 211 91 369-129 • www.sg-weber.de

Export Service: Lohstr. 61 • 45711 Datteln • Tél. +49 23 63 399-0 • Fax +49 23 63 399-154

Register court: AG Düsseldorf HRB 65250 • VAT-No.: DE 122 39 2875

Supervisory Board: Hartmut Fischer • Management Board: Alfred Hörner (chairman), Roman Lackner

Conseils généraux

- Respecter les normes en vigueur.

Conseils particuliers

- Ne pas utiliser **weber.ad 783** dans des bétons exigeant une protection contre le gel et les sels de déverglaçage.

Mise en œuvre

- Secouer l'emballage pour ré-homogénéiser le produit avant usage.
- Le dosage exact doit être déterminé par des essais préliminaires selon les normes en vigueur, car notamment les propriétés de résistance sont diminuées par un contenu d'air trop haut.

Consommation

- Mortiers pour enduits et de maçonnerie : ajouter 2,0 à 8,0 g de **weber.ad 783** par kg de liant à l'eau de gâchage.
- Chapes : ajouter env. 2,0 g de **weber.ad 783** par kg de ciment à l'eau de gâchage.

Infos pratiques

Couleur brun

Stockage stocké au sec et hors gel, le produit se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Il est détruit par le gel et ne doit plus être utilisé par la suite après dégel.

Emballages	Unité de vente	Nombre / euro-palette filmée
------------	----------------	------------------------------

Bidon plastique	2,5 kg	150 bidons
Bidon plastique	10 kg	64 bidons

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

Date: 14.04.2014



Saint-Gobain Weber GmbH

Headquarter: Schanzenstraße 84 • 40549 Düsseldorf • Tél. +49 211 91 369-0 • Fax + 49 211 91 369-129 • www.sg-weber.de

Export Service: Lohstr. 61 • 45711 Datteln • Tél. +49 23 63 399-0 • Fax +49 23 63 399-154

Register court: AG Düsseldorf HRB 65250 • VAT-No.: DE 122 39 2875

Supervisory Board: Hartmut Fischer • Management Board: Alfred Hörner (chairman), Roman Lackner